

GRAFFITIGUARD PERMANENT PRIMER 2C

Water-ge dragen primer voor alle ondergronden, uitstekend voor kunststoffen



Productomschrijving

Graffitiguard Permanent Primer 2C is een hoogwaardige 2-componenten epoxy primer op waterbasis. Graffitiguard Permanent Primer 2C vormt een sterke hechtende en licht roestwerende laag op vrijwel alle ondergronden. Graffitiguard Permanent Primer 2C wordt toegepast als hechtprimer voor Graffitiguard Permanent 2C en andere permanente anti-graffiti coatings.

Toepassing

Graffitiguard Permanent Primer 2C wordt voornamelijk toegepast als hechtprimer op zuigende minerale ondergronden zoals beton, metselwerk, natuursteen. Voorbeelden zijn viaducten, tunnels, bruggen, geluidsschermen en gebouwen.

Eigenschappen

- Uitstekende hechtende coating
- Leverbaar in alle gangbare kleuren
- Roestwerende eigenschappen
- Goede applicatie eigenschappen
- Binnen en buiten toepasbaar
- Goede overschilderbaarheid
- Geschikt voor kwast, roller en spuitapplicatie

Technische gegevens

Kleur:	In alle kleuren leverbaar
Geur:	Vrijwel reukloos
Soortelijk gewicht:	1,0 - 1,3 kg/liter afhankelijk van de kleur
pH:	Niet van toepassing
Bevat:	Epoxyhars
Vlampunt:	Niet van toepassing

Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve luchtvochtigheid:	maximaal 85% en 3°C boven dauwpunt

Gebruiksaanwijzing

- Mengen A- en B-component
- Giet component A (hars) volledig in de verpakking van component B (verharder). Schraap met behulp van een spatel de verpakking goed leeg.
- Meng de A- en B-component zorgvuldig met behulp van een mechanische roerder tot een homogene massa in één kleur. Meng op een laag toerental om luchtinslag te voorkomen.
- Voeg in kleine hoeveelheden tot 20 gewichtsprocent water toe en meng goed.

Applicatie

- Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog en stofvrij is.
- Breng Graffitiguard Permanent Primer 2C aan met roller, kwast of spuitapparaat.
- Na 24 uur afwerken met Graffitiguard Permanent 2C.

Droging

Stofdroog: 0,5 - 1 uur

Doorgedroogd: 6 - 8 uur
Overschilderbaar: na 24 uur
Volledig uitgehard: na 4 - 7 dagen

Verpakking

1, 5 en 10 kg (set A- en B component)

Theoretisch verbruik

Verbruik 8 - 12 m²/l per laag. Verbruik is sterk afhankelijk van de zuiging en porositeit van de ondergrond.

Praktische informatie

- Overtollig materiaal direct verwijderen met water
- Voor optimale dekking wordt de kleur van de primer en afwerklaag op elkaar afgestemd.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Voorkom huid- en oogcontact. Draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Voorkom lozing in het milieu. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2020
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57616