

# NITOCOLOUR PRIMER 2C

Hoogwaardige, watergedragen 2-componenten epoxy primer



## Productomschrijving

Nitocolour Primer 2C is een hoogwaardige 2-componenten epoxy primer op waterbasis.

Nitocolour Primer 2C vormt een sterke hechtende en licht roestwerende laag op vrijwel alle ondergronden.

Nitocolour Primer 2C wordt toegepast als hechtprimer voor Nitocolour 2C.

De Nitorange van Mavro bestaat uit een verzameling hoogwaardige, beschermende kleur- en glansherstellende coatings voor niet-zuigende ondergronden. Bewust van het feit dat elke ondergrond, situatie en object verschilt, heeft ons laboratorium een brede range aan renovatiecoatings ontwikkeld. Permanente coatings, semipermanente reversibele coatings én coatings op kleur met elk hun eigen unieke eigenschappen. Maatwerk, kwaliteit, duurzaamheid en kleurherstel, allen vertegenwoordigt binnen de Nitorange!

## Toepassing

Nitocolour Primer 2C is speciaal ontwikkeld voor toepassing op niet-poreuze ondergronden zoals kunststof, waterslagen, volkern- en gevelbeplating, (gepoedercoat) aluminium en gecoate ondergronden. Denk hierbij vooral aan verpoederde kozijnen op kantoor- en bedrijfspanden en verpoederde gevelbeplating.

## Eigenschappen

- Uitstekende hechtende coating
- Leverbaar in alle gangbare kleuren
- Roestwerende eigenschappen
- Goede applicatie eigenschappen
- Binnen en buiten toepasbaar
- Goede overschilderbaarheid
- Geschikt voor kwast, roller en spuitapplicatie

## Technische gegevens

Kleur: In alle kleuren leverbaar  
Geur: Reukloos  
Soortelijk gewicht: 1,0 - 1,3 kg/liter afhankelijk van de kleur  
pH: Niet van toepassing  
Bevat: Epoxyhars

## Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C  
Ondergrondtemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C  
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85% en 3°C boven dauwpunt

## Gebruiksaanwijzing

1. Mengen A- en B-component
2. Giet component A (hars) volledig in de verpakking van component B (verharder). Schraap met behulp van een spatel de verpakking goed leeg.
3. Meng de A- en B-component zorgvuldig met behulp van een mechanische roerder tot een homogene massa in één kleur. Meng op een laag toerental om luchtinslag te voorkomen.
4. Voeg in kleine hoeveelheden tot 20 gewichtsprocent water toe en meng goed.

## Applicatie

5. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog en stofvrij is.
6. Breng Nitocolour Primer 2C aan met roller, kwast of spuitapparaat.
7. Na 24 uur afwerken met Nitocolour 2C

## Droging

Stofdroog: 0,5 - 1 uur  
Doorgedroogd: 6 - 8 uur  
Overschilderbaar: na 24 uur  
Volledig uitgehard: na 4 - 7 dagen

## Verpakking

1 en 5 kg

## Theoretisch verbruik

8 - 10 m<sup>2</sup> per liter

## Praktische informatie

- Overtollig materiaal direct verwijderen met water
- Voor optimale dekking wordt de kleur van de primer en afwerklaag op elkaar afgestemd.

## Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

## Veiligheidsvoorschriften

Voorkom inademing en huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Voorkom lozing in het milieu. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



## Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. info@mavro-int.com  
W. www.mavro-int.com

## Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend.



---

Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2020  
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57910