

PEELGUARD

Duurzame folie voor het tijdelijk beschermen van oppervlakken

Productomschrijving

Peelguard is een 1-component, watergedragen coating op basis van een duurzame 100% gerecyclede polymeer emulsie. Peelguard vormt na het drogen een duurzame, transparante folie die eenvoudig van de ondergrond te verwijderen is. De folie is zelf ook volledig recyclebaar en mag bij het plastic afval. Peelguard is bestand tegen vrijwel alle soorten vervuiling waaronder verf, graffiti, cementspatten, kalkuitloop en steenslag. Peelguard is speciaal ontwikkeld voor o.a. bescherming van ramen en kozijnen op bouwplaatsen tijdens de bouwfase. Peelguard is na droging volledig UV en vorstbestendig.

Toepassing

Peelguard kan gebruikt worden op vrijwel alle gesloten en licht-poreuze ondergronden zoals glas, kunststoffen, beton, kozijnen en beplating.

Peelguard is speciaal ontwikkeld als tijdelijke beschermende coating voor bijvoorbeeld spuitcabines, (pre-fab) beton of kozijnen op bouwplaatsen. De mogelijke toepassingen voor Peelguard zijn eindeloos, neem contact op met onze technisch adviseurs voor advies of vragen.

Eigenschappen

- Volledig UV-resistent
- Oplosmiddelvrij
- Vormt een transparante laag
- Bestand tegen verf, graffiti en inktten
- Beschermt de ondergrond tegen krassen en steenslag
- Te verwijderen zonder residu achter te laten

Technische gegevens

Kleur:	Wit
Ceur:	Ceurloos
Soortelijke gewicht:	Ca. 1,03 kg/liter
pH:	ca. 9-10

Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve luchtvochtigheid: max. 85%
Niet aanbrengen als het regent of wanneer regen of vorst wordt verwacht binnen 12 uur na applicatie.

Gebruiksaanwijzing

1. Plak niet te behandelen delen zoals (ventilatie)roosters, borstels, geleiders en zonnewering af met tape.
2. Peelguard in twee lagen aanbrengen met behulp van een airless- of HVLP verfspuit. Breng de tweede laag kruislings aan over de eerste laag. Hanteer een totaal minimum verbruik van 0,3 – 0,6 kg/m². Peelguard kan ook aangebracht worden met een blokkwast of langharige roller.
3. Verwijder Peelguard door rustig de coating vanuit een hoek los te trekken van de ondergrond.

Droging

Doorgedroogd: 4 – 24 uur afhankelijk van de omstandigheden en laagdikte

Verpakking

1, 5 en 10 kg

Theoretisch verbruik

0,3 – 0,6 kg/m² afhankelijk van de ondergrond en de ervaring van de applicateur.

Praktische informatie

- Niet verdunnen of mengen met andere producten.
- Reinig apparatuur na gebruik met een alkalische reiniger zoals Uniclean.
- Zet vooraf altijd een proefstuk om zeker te weten dat de ondergrond geschikt is.
- Airless spuitapplicatie 100 á 150 bar en 0,015 – 0,019 inch spuittip. Neem contact op met onze technisch adviseurs voor advies.
- Bij langdurig contact met water (regen) kan de coating wit verkleuren, na droging herstelt de coating.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Draag tijdens het verwerken geschikte handschoenen en een veiligheidsbril. Draag altijd een stofmasker om inademing van spuitnevel te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.

Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Januari 2024
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57663