

SILROC

Innovatieve, 1-componenten oplosmiddelvrije coating voor het beschermen van (natuur)stenen ondergronden

Productomschrijving

Silroc verbetert het natuurlijke uiterlijk van de ondergrond, verdiept de kleuren en geeft glans.

Silroc maakt de ondergrond water-, vuil- en vetafstotend waardoor deze zeer makkelijk te reinigen is.

Silroc kan toegepast worden op zowel vloeren als muren en behoudt het natuurlijke gevoel van de ondergrond. Afhankelijk van de applicatiemethode kan een glanzende of matte afwerking verkregen worden.

Silroc is dampdoorlatend om scheuren, blaasvorming en onthechting te voorkomen.

Toepassing

Silroc kan worden toegepast op diverse minerale ondergronden zoals natuursteen, marmer, terracotta, graniet, kalksteen, beton en baksteen.

Silroc kan binnen en buiten toegepast worden.

Eigenschappen

- Kleur verdiepend
- Glanzende of matte afwerking mogelijk met hetzelfde product
- Geeft de ondergrond easy-to-clean eigenschappen
- Beschermt het oppervlak
- UV-resistent
- Dampdoorlatend om scheuren, blaasvorming en onthechting te voorkomen
- Eenvoudige applicatie

Technische gegevens

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Kleur: | Kleurloze tot lichtgele vloeistof |
| Ceur: | Reukloos |
| Soortelijk gewicht: | 1,0 kg/liter |
| pH: | Niet van toepassing |
| Vlampunt: | 40°C |

Applicatie omstandigheden

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur: | minimaal 10°C |
| Ondergrondtemperatuur: | minimaal 10°C |
| Relatieve luchtvochtigheid: | maximaal 85% |

Bescherm de coating na aanbrengen voor minimaal 16 uur tegen regen.

Gebruiksaanwijzing

1. Maak de ondergrond schoon, droog en stofvrij.
2. Breng een dunne laag Silroc aan op de ondergrond met een roller, microvezeldoek of vlakmop.
3. Laat Silroc 15 minuten reageren met de ondergrond en verwijder vervolgens het overtollige materiaal met een schone microvezeldoek of vlakmop.
4. Breng na 24 uur een tweede laag aan voor een verbeterde duurzaamheid. Werk hierbij volgens dezelfde werkwijze.

Droging

Droging: 16 tot 24 uur afhankelijk van de omgevingstemperatuur en laagdikte



Verpakking

1 en 5 liter

Theoretisch verbruik

20-30 m²/l afhankelijk van de zuiging van de ondergrond

Praktische informatie

- Niet verdunnen of mengen met andere producten.
- Overschrijd niet het voorgeschreven verbruik en breng meerdere zeer dunne lagen aan voor het beste resultaat.
- Verwijder gemorste vloeistoffen of voedselresten zo snel mogelijk om vlekken te voorkomen.
- Oppervlakken behandeld met Silroc kunnen na volledige uitharding gereinigd worden met behulp van een neutrale (vloer)reiniger zoals Uniclean Neutral. Langdurig contact met een sterke alkalische of oplosmiddelhoudende reiniger kan de coating beschadigen.
- Scheuren, krassen of andere beschadigingen zijn eenvoudig te herstellen door de ondergrond schoon en stofvrij te maken en vervolgens te voorzien van een nieuwe laag SILROC. Dit kan ook plaatselijk.
- Op plaatsen met intensief (loop)verkeer zal de coating sneller slijten, hier zal de coating eerder hersteld moeten worden zoals hierboven beschreven.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Voorkom ook oog- en huidcontact. Draag geschikte handschoenen en een veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: April 2021
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57670