

NITOCOLOUR 1C

Hochwertige 1-Komponenten-Farbbeschichtung mit sehr guter Außenbeständigkeit und Glanzhaltung.



Produktbezeichnung

Nitocolour 1C ist ein hochwertiger 1-Komponenten-Farblack auf Basis eines silikonmodifizierten Alkydharzes. Nitocolour 1C ist in allen RAL- und NCS-Farben erhältlich. Nitocolour 1C bietet 5-10 Jahre Schutz gegen Witterungseinflüsse und hat eine sehr gute Glanzhaltung. Nitocolour 1C hat einen ausgezeichneten Verlauf und ist daher sehr leicht zu verarbeiten.

Nitorange von Mavro besteht aus einer Kollektion von hochwertigen, schützenden, farb- und glanzgebenden Beschichtungen für nicht saugende Untergründe. In dem Bewusstsein, dass jeder Untergrund, jede Situation und jedes Objekt anders ist, hat unser Labor eine breite Palette von Renovierungsbeschichtungen entwickelt. Permanente Beschichtungen, semi-permanente reversible Beschichtungen und Farbbeschichtungen, jede mit ihren eigenen einzigartigen Eigenschaften. Individualisierung, Qualität, Langlebigkeit und Farbrestitution, alles vertreten im Nitorange!

Anwendung

Nitocolour 1C wurde speziell für die Anwendung auf nicht porösen Untergründen wie Kunststoff, Wassermänteln, Fassadenverkleidungen, (pulverbeschichtetem) Aluminium und beschichteten Untergründen entwickelt. Insbesondere gepulverte Fensterrahmen in Büro- und Geschäftsräumen und gepulverte Fassadenverkleidungen. Nitocolour 1C kann im Außenbereich auf fast allen Holz- und Metalloberflächen aufgetragen werden, sofern diese entsprechend behandelt wurden.

Features

- ⊗ Ausgezeichnete Haftung auf Nitocolour Primer 1C
- ⊗ Hochglanz oder Seidenglanz
- ⊗ Gute Trocknung und Lackierbarkeit
- ⊗ Ausgezeichneter Fluss und angenehmes Arbeiten
- ⊗ Sehr gute äußere Haltbarkeit und Glanzerhaltung
- ⊗ Lebensdauer von 5-10 Jahren je nach Bedingungen

Technische daten

Farbe:	Erhältlich in allen RAL- und NCS-Farben in Hochglanz oder Seidenglanz. Mit Ausnahme der Sondermischfarben RAL 2005-2007-6038 3024-3026-9006-9007-1035-1036
Geruch:	Lösungsmittel
Spezifische Schwerkraft:	1,2 kg/Liter
pH-Wert:	Nicht anwendbar
Flammpunkt:	42°C
VOC-Gehalt:	Enthält maximal 300 g/l VOC.

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	maximal 30°C, minimal 5°C
Substrattemperatur:	maximal 30°C, minimal 5°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	maximal 85 %.

Benutzerhandbuch

1. Entfernen Sie lose Teile. Schleifen und entstauben Sie die Oberfläche leicht.
2. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit Uniclean Low Foaming und spülen Sie mit klarem Wasser nach.
3. Entfetten und trocknen Sie die Oberfläche mit Isopropanol.
4. Behandeln Sie den Untergrund mit einem oder zwei Anstrichen Nitocolour Primer 1C und lassen Sie ihn mindestens 3 Stunden lang trocknen.
5. Nitocolour 1C vor Gebrauch gut aufrühren und bis zu 2% mit aromatenfreiem Testbenzin verdünnen.
6. Tragen Sie Nitocolour 1C mit einem Pinsel, einer Farbrolle oder einem Sprüherät auf.

Trocknung

Staubtrocken:	3 Stunden
Trocken:	6 - 8 Stunden
Lackierbar:	24 Stunden

Verpackung

1 und 2,5 Liter

Theoretischer verbrauch

12-14 m²/l

Praktische informationen

- ⊗ Empfohlene Schichtdicke 40-50 µm (trocken), 60-70 µm (nass).
- ⊗ Verschüttetes Produkt auf Händen oder Oberflächen kann mit ISOPROPANOL oder Waschbenzin gereinigt werden.
- ⊗ Erfüllt nicht die ARBO-Normen für den professionellen Einsatz in Innenräumen.

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. An einem gut belüfteten, kühlen und frostfreien Ort lagern.

Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Augenkontakt, tragen Sie eine Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57915