

NITOCURE LS

Eine Hochleistungsbeschichtung, die lang anhaltenden Schutz, Glanz und Farbwiederherstellung auf großen Oberflächen bietet



Produktbezeichnung

Nitocure LS ist eine 1-komponentige, transparente, lösemittelhaltige Acrylbeschichtung, die verwitterten Kunststoffen, gepuderten und gekreideten Beschichtungen sowie verwitterten Fassaden einen lang anhaltenden Schutz, Glanz und Farbwiederherstellung verleiht.

Nitocure LS wurde speziell für die Konservierung von Large Surfaces (LS) wie Trespa®, HPL und andere Arten von Verkleidungen entwickelt.

Nitocure LS ist schmutz- und wasserabweisend und gibt Substraten ihr ursprüngliches Aussehen zurück.

Nitocure LS lässt sich nach der zu erwartenden Lebensdauer von 4 - 6 Jahren leicht reparieren und neu applizieren.

Nitorange von Mavro besteht aus einer Kollektion von hochwertigen, schützenden, farb- und glanzgebenden Beschichtungen für nicht saugende Untergründe. In dem Bewusstsein, dass jeder Untergrund, jede Situation und jedes Objekt anders ist, hat unser Labor eine breite Palette von Renovierungsbeschichtungen entwickelt. Permanente Beschichtungen, semi-permanente reversible Beschichtungen und Farbbeschichtungen, jede mit ihren eigenen einzigartigen Eigenschaften. Individualisierung, Qualität, Langlebigkeit und Farbrestitution, alles vertreten im Nitorange!

Anwendung

Nitocure LS wurde speziell für die Konservierung von großen Oberflächen (LS = Large Surfaces) wie Trespa®, HPL und anderen Arten von Verkleidungen entwickelt. Denken Sie insbesondere an gepuderte Oberflächen in Büro- und Geschäftsräumen und gepuderte Fassadenverkleidungen.

Features

- Stellt die ursprüngliche Farbe des Untergrunds wieder her und verstärkt sie
- Semi-permanent
- Transparentes, hochglänzendes Aussehen
- UV-beständig, vergilbt nicht
- Die Lösung für schwierige, große Beschichtungen
- Leicht zu verarbeiten

Technische daten

Farbe:	Farblos bis weiß
Geruch:	Lösungsmittel
Spezifische Schwerkraft:	Ca. 1,20 kg/Liter
Flammpunkt:	35°C
Gehalt:	Aromatische Kohlenwasserstoffe, C9
VOC-Gehalt:	<50%

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	mindestens 5°C
Substrattemperatur:	mindestens 5°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	maximal 85 %.

Benutzerhandbuch

1. Prüfen Sie bei harten, dichten Untergründen, wie z. B. HPL, vorher die Haftung, indem Sie mit einem Bleistift (HB) einen Kratzer in den Untergrund machen. Hinterlässt der Bleistift einen Kratzer, kann der Untergrund sofort vorbehandelt werden. Wenn der Bleistift keinen Kratzer hinterlässt, muss der Untergrund zunächst mit Schleifpapier der Körnung 220 leicht angeschliffen werden.
2. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit Uniclean Low Foaming und spülen Sie mit Wasser nach. Unterstützen Sie ggf. mit einem Scotch-Brite oder einem Powerponge.
3. Verwenden Sie Isopropanol, um die letzten Rückstände zu entfernen und die Oberfläche zu trocknen.
4. Nitocure LS mit einer kurzhaarigen Vliesrolle in einer dünnen Schicht auftragen. Rollen Sie genau in eine Richtung, um ein glattes Endergebnis zu gewährleisten.

Droging

Staubtrocken:	10 - 15 Minuten
Trocken:	Ca. 8 Stunden

Verpackung

1 und 5 Liter

Theoretischer verbrauch

15 - 20 m²/l je nach Oberfläche.

Praktische informationen

- Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen.
- Wenn Sie Fragen zur Anwendung haben, wenden Sie sich bitte an einen unserer technischen Berater.

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. An einem gut belüfteten, kühlen und trockenen Ort lagern.

Sicherheitsvorschriften

Entzündliche Flüssigkeit und Dämpfe, von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.



Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: März 2021

Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: n.a.