

MAVROX® EP GROUT 2C

Mortier de coulée époxydique à 2 composants sans solvant

Description du produit

Mavrox® EP Grout 2C est un mortier de coulée époxydique à 2 composants, sans solvant.

Mavrox® EP Grout 2C est un mortier coulable, sans retrait, avec une excellente adhérence au béton, à l'acier et aux substrats pierreux. Il donne au béton une adhérence plus forte que la résistance à la traction du béton.

Mavrox® EP Grout 2C est très résistant aux substances agressives telles que l'huile, les graisses, l'essence, les sels, les acides et les alcalis.

Mavrox® est une ligne de produits comprenant une large gamme de produits chimiques de construction de haute qualité. Mortiers, systèmes époxy et polyuréthane pour sols et murs. Des produits durables pour protéger et préserver les différents substrats pendant longtemps.

Des produits chimiques de construction pour les professionnels !

Application

Le coulis Mavrox® EP Grout 2C est utilisé pour le soutènement de structures en béton et en acier, de chemins de grue, de machines, etc. et pour le coulage d'ancrages, de bateaux, d'extrémités de jetées et de mains courantes, etc.

Propriétés

- Sans solvant
- Inodore
- ininflammable
- Hautement résistant aux produits chimiques
- Sans rétraction
- Excellente adhérence

Données techniques

Couleur :	Beige
Odeur :	inodore
Poids spécifique :	1,75 kg/litre
pH :	Non applicable
Contient :	Résines époxy

Conditions d'application

Température ambiante : min. 5°C

Les instructions

1. Rendre les substrats rugueux au préalable et les rendre complètement secs, propres et dépoussiérés.
2. Les supports doivent être exempts de laitance de ciment pour garantir une bonne adhérence.
3. Apprêter les supports avec le primaire de réparation Mavrox® EP 2C.
4. Mélanger intensivement les composants A et B de Mavrox® EP Grout 2C, de préférence à l'aide d'une perceuse électrique munie d'une tige de mélange.
5. Verser le produit mélangé à l'endroit prévu.



Séchage

Séchage à la poussière :	environ 2 heures
Sec à cœur :	après 9 - 10 heures
Peut être peint :	après 24 heures
Complètement durci :	après 2 jours, chimiquement chargeable après 4 jours

Emballage

jeux de 5, 10 et 30 kg

Consommation théorique

1,75 kg/m²/mm épaisseur de la couche

Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits
- Après le mélange, le produit doit être traité dans les 20 minutes.
- Si un coffrage est nécessaire, le sceller avec un film plastique.
- En fonction de la situation et du substrat, il peut être nécessaire d'ajouter différents produits Mavrox®. En fonction de la charge prévue et de vos besoins, nos conseillers techniques peuvent vous recommander le meilleur système de plancher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter directement nos conseillers techniques.

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com



**Avis de non-responsabilité**

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: December 2021

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article: 57922