

MAVROX® EP REPAIR MORTAR 2C

Mortier de réparation universel à 2 composants, sans solvant, à base d'époxy

Description du produit

Le mortier de réparation Mavrox® EP 2C est un mortier de réparation universel, sans solvant, à base d'époxy à deux composants.

Le mortier de réparation Mavrox® EP 2C est utilisé pour réparer les dommages causés au béton, combler les fissures, protéger les armatures exposées et bien d'autres applications similaires.

Le mortier de réparation Mavrox® EP 2C peut être appliqué en couche épaisse et est résistant au retrait.

Le mortier de réparation Mavrox® EP 2C présente une résistance à la compression très élevée (>50 MPa, résistance à la compression R4).

Mavrox® est une ligne de produits comprenant une gamme étendue de produits chimiques de construction de haute qualité. Mortiers, systèmes époxy et polyuréthane pour sols et murs. Des produits durables pour protéger et préserver les différents substrats pendant longtemps.

Des produits chimiques de construction pour les professionnels !

Application

Le mortier de réparation Mavrox® EP 2C est utilisé pour réparer le béton avec des barres d'armature corrodées, des nids de gravier, des fissures non mobiles, des sous-couches et de nombreuses autres applications similaires.

Le mortier de réparation Mavrox® EP 2C convient également à la réparation des murs ou des trous dans les cadres de fenêtres en bois.

Propriétés

- Sans solvant
- Inodore
- ininflammable
- Léger
- Sans rétraction
- Bonne adhérence

Données techniques

Couleur :	Gris béton
Odeur :	inodore
Poids spécifique :	1,7 kg/litre
pH :	Non applicable
Contient :	Résines époxy
Durée de vie en pot :	35 min à 20°C
Dilution :	Non applicable

Conditions d'application

Température ambiante : min. 5°C

Les instructions

1. Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.
2. Préparer les supports avec le Repair Primer 2C de Mavrox®.
3. Mélanger intensivement les composants A et B du mortier de réparation Mavrox® EP 2C, de préférence à l'aide d'une perceuse électrique munie d'une tige de mélange.
4. Appliquer le mortier de réparation mélangé sur la couche d'apprêt encore humide à l'aide d'une truelle propre, d'une taloche ou d'un fer à joint.



Séchage

Séchage complet : dans les 24 heures à 15°C
Durcissement complet : après 7 jours

Emballage

Jeux de 5 et 10 kg

Consommation théorique

La consommation dépend fortement de l'application

Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits
- Après le mélange, le produit doit être traité dans les 35 minutes.
- Pour les réparations plus importantes, un coffrage est nécessaire, muni d'un film plastique ou d'une graisse pour permettre le décoffrage ultérieur.
- Pour les réparations sur les sections verticales ou les plafonds, le mortier de réparation léger Mavrox® EP Scratch Coat 2C peut être utilisé.

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: December 2021
Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article: 57929