

MAVROX® EP REPAIR PRIMER 2C

Primaire époxydique universel à 2 composants sans solvant

Description du produit

Mavrox® EP Repair Primer 2C est un primaire époxydique à deux composants, sans solvant et d'application universelle.

Mavrox® EP Repair Primer 2C est appliqué comme couche d'adhérence lors de la réparation du béton avec le mortier de réparation Mavrox® EP 2C.

Mavrox® EP Repair Primer 2C est également utilisé comme couche d'adhérence lors de l'application de Mavrox® EP Cast Floor 3C.

Mavrox® EP Repair Primer 2C offre une parfaite adhérence à presque tous les substrats.

Mavrox® est une ligne de produits comprenant une large gamme de produits chimiques de construction de haute qualité. Mortiers, systèmes de sols et de murs en époxy et en polyuréthane. Des produits durables pour protéger et préserver les différents substrats pendant longtemps.

Des produits chimiques de construction pour les professionnels !

Application

Mavrox® EP Repair Primer 2C est utilisé comme couche d'accrochage sur les chapes en béton et en ciment normales et très absorbantes.

Propriétés

- Très bonne adhérence à divers substrats
- Facile à traiter
- Insensible à l'osmose
- Durcissement rapide
- Faible odeur
- Très résistant à l'usure

Données techniques

Couleur :	Transparent
Odeur :	spécifique au produit
Poids spécifique :	Environ 1,1 kg/litre
pH :	Non applicable
Contient :	Résines époxy
Durée de vie en pot :	Environ 15 min à 15°C
Dilution :	Prêt à l'emploi, ne pas diluer

Conditions d'application

Température ambiante :	min. 5°C
Température du support :	min. 5°C
Humidité relative :	max. 85

Les instructions

1. Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Pour les supports anciens et sales, il convient d'abord d'éliminer les particules non adhérentes, la graisse, la saleté, etc. Pour plus d'informations sur le prétraitement, veuillez consulter la page d'expertise "Préservation des sols" sur le site www.mavro-int.com ou consulter l'un de nos conseillers techniques.
2. Ajouter le composant B au récipient du composant A et mélanger soigneusement à l'aide d'une perceuse et d'un mélangeur de peinture. Le mélange à la main n'est pas suffisant pour les revêtements de sol ! Mélanger pendant 3 minutes à faible vitesse (300-400 rpm) pour éviter l'emprisonnement de l'air.



3. Appliquer le primaire de réparation Mavrox® EP 2C sur le support à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau.
4. Lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le mortier de réparation Mavrox® EP 2C, le mortier de réparation peut être appliqué directement sur la couche d'apprêt humide pour une adhérence optimale.

Séchage

Séchage complet :	Dans les 24 heures à 15°C
Durcissement complet :	après 7 jours

Emballage

Jeux de 5 et 10 kg

Consommation théorique

Consommation 3 m²/kg

Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. Assurer une ventilation adéquate. Il est important que les résidus de peinture ne pénètrent pas dans l'environnement. Ne pas rincer les rouleaux et les outils dans l'évier. Éliminez les déchets de peinture comme de petits déchets chimiques, même s'ils sont secs. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com



Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Janvier 2021

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article: 57905