

MAVROX® EP GROUT 2C

Malta da colata epossidica bicomponente senza solventi



Descrizione del prodotto

Mavrox® EP Grout 2C è una malta da colata epossidica bicomponente senza solventi.

Mavrox® EP Grout 2C è una malta colabile a prova di ritiro con un'eccellente adesione su calcestruzzo, acciaio e substrati sassosi. Dà un'adesione sul calcestruzzo che è più forte della resistenza alla trazione del calcestruzzo.

Mavrox® EP Grout 2C è altamente resistente alle sostanze aggressive come olio, grassi, benzina, sali, acidi e alcali.

Mavrox® è una linea di prodotti con una vasta gamma di prodotti chimici di alta qualità per la costruzione. Malte, sistemi epossidici e poliuretani per pavimenti e pareti. Prodotti durevoli per proteggere e preservare vari substrati per lungo tempo. Chimica delle costruzioni per professionisti!

Applicazione

Mavrox® EP Grout 2C è usato per la colata di costruzioni in cemento e acciaio, binari di gru, macchine, ecc. e per la colata di ancoraggi, barche, borchie e ringhiere, ecc.

Applicazione

- Senza solventi
- Inodore
- Non infiammabile
- Forte resistenza chimica
- Shrinkproof
- Adesione eccellente

Dati tecnici

Colore: Beige
Odore: Inodore
Gravità specifica: 1,75 kg/litro
pH: Non applicabile
Contiene: Resine epossidiche

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente 5°C minimo

Manuale d'uso

1. Irruvidire i supporti e renderli completamente asciutti, puliti e senza polvere.
2. I substrati devono essere privi di pelle di cemento per ottenere una buona adesione.
3. Pretrattare i substrati con Mavrox® EP Primer 2C.
4. Mescolare intensamente i componenti A e B di Mavrox® EP Grout 2C, preferibilmente utilizzando un trapano elettrico con asta di miscelazione.
5. Versare il prodotto miscelato nel luogo previsto.

Imballaggio

Set da 5, 10 e 30 kg

Consumo teorico

1,75 kg/m²/mm spessore dello strato

Polvere secca: circa 2 ore
Asciugatura: dopo 9 - 10 ore
Può essere verniciato
Completamente indurito: dopo 24 ore
dopo 2 giorni, chimicamente caricabile dopo 4 giorni

Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti.
- Dopo la miscelazione, applicare il prodotto entro 20 minuti.
- Se è necessaria una cassaforma, sigillarla con un telo di plastica.
- A seconda della situazione e del sottofondo, può essere necessaria una combinazione di diversi prodotti Mavrox®. In base al carico previsto e ai vostri desideri, i nostri consulenti tecnici possono raccomandare il miglior sistema di pavimentazione per voi. Se avete domande, contattate direttamente i nostri consulenti tecnici.

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

Mavro è certificata ISO 9001: la vostra garanzia di qualità, sia in termini di prodotti che di consulenza. I nostri consulenti tecnici e il nostro reparto di ricerca e sviluppo sono sempre al vostro servizio. Saremo lieti di esaminare con voi il vostro problema o il vostro desiderio. Aiutarvi con i nostri prodotti o pensare a una soluzione se non esiste ancora. Chiamate, inviate un'e-mail o passate a trovarci.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

**Disclaimer**

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020

Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57922