

# MAVROX® TOPCOAT

Sistema di rivestimento di alta qualità e resistente agli agenti atmosferici per proteggere i substrati minerali dall'adesione di muschio, sporco e alghe



## Descrizione del prodotto

Mavrox® Topcoat è un rivestimento durevole basato su un acrilato silanizzato.

Mavrox® Topcoat è completamente permeabile al vapore acqueo, il che rende la vernice che si stacca e i problemi di umidità una cosa del passato.

Mavrox® Topcoat è altamente idrofobico, il che significa che il rivestimento difficilmente si bagna e si asciuga rapidamente. Questo significa che alghe, muschio e funghi difficilmente hanno la possibilità di attaccarsi.

Mavrox® Topcoat è a base d'acqua e altamente resistente ai raggi UV e agli alcali.

Mavrox® è una linea di prodotti con una gamma completa di prodotti chimici per l'edilizia ad alte prestazioni. Malte, sistemi epossidici e poliuretanic per pavimenti e pareti. Prodotti durevoli per proteggere e preservare vari substrati per lungo tempo. Chimica delle costruzioni per professionisti!

## Applicazione

Mavrox® Topcoat è usato per applicazioni interne ed esterne su calcestruzzo, muratura, pietra, intonaco, muro a secco e vecchi strati di vernice.

## Caratteristiche

- Resistente ai raggi UV
- Permeabile al vapore acqueo
- Idrorepellente
- Resistente agli alcali
- Applicabile su vecchie vernici al silicato.
- Alto potere di occultamento

## Dati tecnici

Colore:	Disponibile in colori chiari
Profumo:	Acrilico
Peso specifico:	circa 1,10 kg/litro
pH:	Circa 8,5
Contiene:	Dispersione di silano/acrilato

## Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	massimo 30°C, minimo 10°C
Temperatura del substrato:	massimo 30°C, minimo 10°C
Umidità relativa:	max. 85% e 3°C sopra il punto di rugiada

## Manuale d'uso

1. Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di polvere e grasso. Per i supporti vecchi e sporchi, rimuovere prima le particelle incoerenti, il grasso, lo sporco, l'olio di sverniciatura, la pelle di cemento, i composti di indurimento, ecc.
2. Applicare Mavrox® Topcoat in 2 mani con pennello, rullo o spruzzatore airless.

## Droging

Polvere secca:	1 - 1,5 ore
Asciugatura:	dopo circa 6 - 8 ore
Può essere verniciato:	dopo 12 ore
Completamente indurito:	dopo 4 - 7 giorni

## Imballaggio

5 e 10 litri

## Consumo teorico

Copertura 5 - 6 m<sup>2</sup>/kg per mano a seconda della capacità di assorbimento e della porosità del supporto.

## Informazioni pratiche

- Non mescolare con altri prodotti.
- Per applicazione a spruzzo airless: Diluire al massimo con il 5% di acqua, pressione 150 - 200 bar, ugello 0,015 pollici.
- Non applicare su substrati elastici/termoplastici.
- Per i colori scuri, consultate il vostro consulente

## Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

## Regole di sicurezza

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



## Supporto tecnico

Mavro è certificata ISO 9001: la vostra garanzia di qualità, sia in termini di prodotti che di consulenza. I nostri consulenti tecnici e il nostro reparto di ricerca e sviluppo sono sempre al vostro servizio. Saremo lieti di esaminare con voi il vostro problema o il vostro desiderio. Aiutarvi con i nostri prodotti o pensare a una soluzione se non esiste ancora. Chiamate, inviate un'e-mail o passate a trovarci.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020

Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.  
Numero di articolo: 59935