

NITOCOLOUR PRIMER 2C

Primer epossidico bicomponente a base d'acqua di alta qualità



Descrizione del prodotto

Nitocolour Primer 2C è un primer epossidico bicomponente all'acqua di alta qualità.

Nitocolour Primer 2C forma un forte strato adesivo e un leggero strato antiruggine su quasi tutte le superfici. Nitocolour Primer 2C è usato come primer adesivo per Nitocolour 2C.

Nitorange di Mavro consiste in una collezione di rivestimenti protettivi di alta qualità per il colore e il ripristino della lucentezza per substrati non assorbenti. Consapevole del fatto che ogni substrato, situazione e oggetto è diverso, il nostro laboratorio ha sviluppato una vasta gamma di rivestimenti di ristrutturazione. Rivestimenti permanenti, rivestimenti reversibili semipermanenti e rivestimenti colorati, ognuno con le sue proprietà uniche. Personalizzazione, qualità, durata e ripristino dei colori, tutto questo è rappresentato all'interno della Nitorange!

Applicazione

Nitocolour Primer 2C è stato sviluppato specialmente per l'applicazione su superfici non porose come materiali sintetici, rivestimenti d'acqua, rivestimenti di facciate, alluminio (verniciato a polvere) e superfici rivestite. Per esempio, infissi in polvere per uffici e locali commerciali e rivestimenti di facciata in polvere.

Caratteristiche

- Rivestimento di adesione eccellente
- Disponibile in tutti i colori popolari
- Proprietà anticorrosione
- Buone proprietà di applicazione
- Uso interno ed esterno
- Buona verniciabilità
- Adatto per l'applicazione a pennello, a rullo e a spruzzo

Dati tecnici

Colore:	Disponibile in tutti i colori
Odore:	Inodore
Gravità specifica	1,0 - 1,3 kg/litro a seconda del colore
pH:	Non applicabile
Contiene:	Resina epossidica

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	max 30°C, minimo 10°C
Temperatura del substrato:	max 30°C, minimo 10°C
Umidità relativa:	max 85% e 3°C sopra il punto di rugiada

Manuale utente

Miscelazione dei componenti A e B

1. Versare completamente il componente A (resina) nel contenitore del componente B (indurente). Raschiare bene il pacchetto con una spatola.
2. Mescolare accuratamente i componenti A e B con un agitatore meccanico per ottenere una massa omogenea di un colore. Mescolare a bassa velocità per evitare l'inclusione di aria.
3. Aggiungere acqua in piccole quantità fino al 20% in peso e mescolare bene.

Applicazione

5. Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere.
6. Applicare Nitocolour Primer 2C a rullo, a pennello o a spruzzo.
7. Dopo 24 ore finire con Nitocolour 2C

Imballaggio

1, 5, 10, 25 e 100 litri

Essiccazione

Polvere secca:	Essiccato 0,5 - 1 ora
attraverso:	Può essere 6 - 8 ore verniciato
	Completamente dopo 24 ore
indurito:	dopo 4 - 7 giorni

Consumo teorico

8 - 10 m² per litro

Informazioni pratiche

- Rimuovere immediatamente il materiale in eccesso con acqua
- Per una copertura ottimale, il colore del primer e del topcoat è abbinato.

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Evitare l'inalazione e il contatto con la pelle e gli occhi, indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. Evitare il rilascio nell'ambiente. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57910