

ANTI-POSTER COATING 2C

Dvokomponentni premaz na osnovi poliuretana z močnimi lastnostmi proti plakatanju



Opis izdelka

Anti-Poster Coating 2C je dvokomponentni premaz na osnovi poliuretana, ki vsebuje topilo. Na voljo so v vseh barvah RAL in prozorni.

Premaz Anti-Poster Coating 2C tvori trpežen zaščitni sloj z močno zmanjšanim oprijemom nalepk, plakatov in letakov. Premaz je mogoče večkrat očistiti in je odporen proti grafitom. Premaz Anti-Poster Coating 2C je zaradi gladke površine premaza zelo primeren za uporabo na javnih površinah. Tradicionalna obdelava z lubjem ustvarja grobo površino, na kateri se lahko ljudje poškodujejo.

Uporaba

Premaz Anti-Poster Coating 2C lahko nanese na skoraj vse podlage, če so bile predhodno ustrezno obdelane. Pogoste aplikacije so stikalne omarice, betonski stebri, protihrupne stene in zidovi.

Značilnosti

- Plakati in nalepke se samodejno odlepijo od podlage ali pa jih je mogoče enostavno odstraniti.
- Odlične lastnosti proti grafitom
- Na voljo v barvni in prozorni različici
- Odpornost na številne kemikalije
- Odlična vzdržljivost na prostem

Tehnični podatki

Barva:	Na voljo v vseh barvah RAL in prozornih barvah
Vonj:	Topilo
Specifična teža:	1,25 kg/liter (odvisno od barve)
pH:	Se ne uporablja
Vsebuje:	Izocianati in organska topila
Plamenišče:	45 °C
Čas strjevanja:	1 uro po mešanju A- in B-komponente (pri 20 °C)
Vsebnost HOS:	Razvrstitev: j/sg-max 500 g/l, ta izdelek vsebuje 460 g/l HOS

Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Relativna vlažnost:	največ 85 % in 3 °C nad točko rosišča

Navodila

- Mavrox® Ep Primer 2C vedno nanese na neobdelane površine (pocinkano jeklo, nerjaveče jeklo, les, beton).
- Očistite površino, ki jo želite obdelati, ter odstranite grafito in druge nečistoče, kot so saje, vosek, olje, ostanki barve itd. Zaščitite steklo in druge dele, ki jih ne želite obdelati. Najprej z brušenjem grobo odstranite stare plasti premaza.
- Anti-Poster Coating 2C Navodila za mešanje (bistvenega pomena za doseganje enotne strukture): komponento B dodajte komponenti A in z mehanskim mešalnikom (vrtalnikom) temeljito mešajte 5 minut pri nizki hitrosti.

Sušenje

Odpornost na vodo:	1 - 1,5 ure
Sušenje:	po približno 6 do 8 urah
Končna trdnost:	po 4 do 7 dneh

Pakiranje

1 in 5 kg.

Teoretična poraba

Okvirno 5-10 m² na liter oz. odvisno od površine:

Jeklo in plastika: približno 8 m² na liter.

Beton, peščenjak in druge porozne površine: 5-8 m² na liter.

Praktične informacije

- Dobro mešanje je bistvenega pomena za doseganje enakomerne teksture.
- Grafite odstranite z blagim odstranjevalcem, kot je Graffitiremovaler Lite in nizkim tlakom. Visok tlak ali premočno sredstvo za odstranjevanje lahko poškoduje premaz.

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 24 mesecev. Shranjujte v dobro prezračevanem, hladnem prostoru brez zmrzali.

Varnostna pravila

Izogibajte se stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice, zaščitna oblačila in zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020

Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57662