

# INJECTION CREAM

Visokokakovostna impregnacijska krema brez topil za horizontalno tesnjenje proti nastajanju vlage v zidu



## Opis izdelka

Injection Cream je visokokakovostna impregnacijska krema brez topil na osnovi silana z 80 % vsebnostjo učinkovine. Injection Cream je pripravljena za uporabo in jo je mogoče enostavno injicirati z ročno brizgo ali drugimi tehnikami injiciranja. Injection Cream ima izjemno visoko globino prodiranja (razred II: >10 mm) in tvori učinkovito oviro pred dvigajočo se vlago. Injection Cream ne vpliva na prepustnost vodne pare zidu. Injection Cream izpolnjuje zahteve glede absorpcije vode in alkalijske odpornosti po NEN-EN 13580:2002 in je primerna tudi za uporabo kot hidrofobno sredstvo na betonu.

## Uporaba

Injection Cream je primerna za vbrizgavanje poroznih mineralnih gradbenih materialov, kot so opeka, peščenjak in apnenec. Lahko se uporablja tudi na podlagah z visoko vsebnostjo vlage. Injection Cream je primerna tudi za uporabo kot hidrofobno sredstvo na betonu.

## Značilnosti

- Visoko voodbojen
- 100 % prepusten za vodno paro
- Visoka prodorna moč
- Pripravljeno za uporabo
- Visoko koncentrirano
- Uporabno tudi pri visoki vlažnosti

## Tehnični podatki

Vonj:	Značilno blag
Barva:	Bela
Specifična teža:	0,88 kg/L
pH:	~7
Vsebuje:	alkilsilan polisiloksani

## Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Relativna vlažnost:	največ 95 % in 3 °C nad točko rosišča Med nanašanjem in sušenjem.

## Navodila

### Priprava vrtalnih lukenj

1. Izvrtajte luknje s premerom 12 mm v razmaku 12 cm vzdolž malte (cca. 8 lukenj na meter). Izvrtajte do globine pribl. 2 cm pred koncem debeline stene.
2. Odstranite odrezke iz svedra in prah.

### Injiciranje

3. vbrizgnemo Injection Cream nerazredčeno z ustreznim orodjem za injiciranje in šobo ustreznega premera.
4. Izvrtine napolnite do pribl. 2 cm od odprtine in takoj po injiciranju izvrtine zatesnite z voodpornim polnilom.
5. Razlit izdelek takoj odstranite z vlažno krpo.

## Sušenje

Voodporno:	2 – 4 ure
Sušenje:	24 – 48 ur

## Pakiranje

15 kg vedro.

## Teoretična poraba

Poraba v linearnih metrih na kg glede na 12 mm izvrtane luknje na razmiku 12 cm:

Debelina stene 10 cm - poraba pribl. 10 m/kg
Debelina stene 20 cm - poraba pribl. 4 m/kg
Debelina stene 40 cm - poraba pribl. 2 m/kg

## Praktične informacije

- Ne redčite ali mešajte z drugimi izdelki.
- Lahko povzroči rahlo spremembo barve na površini za nekaj dni.
- Ne nanašajte na sveže fuge, gazirani beton ali glino.
- V primeru votlih prostorov razmislite o večji porabi.

## Skladiščenje in rok trajanja

Shranjujte najmanj 12 mesecev v originalni neodprti embalaži. Shranjujte na hladnem mestu brez zmrzali.

## Varnostna pravila

Izogibajte se stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice in zaščitna očala. Če ste v dvomih, vedno preverite varnostni list ali kontaktirajte naš oddelek za raziskave in razvoj.



## Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: januar 2022

Ta izdaja prekliča vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 54050