

MAVROX® TOPCOAT

Visokokakovosten in na vremenske vplive odporen premazni sistem za zaščito mineralnih podlag pred mahom, umazanijo in algami



Opis izdelka

Mavrox® Topcoat je trpežen premaz na osnovi silaniziranega akrilata.

Mavrox® Topcoat je popolnoma prepusten za vodno paro, zato so luščenje barve in težave z vlago stvar preteklosti.

Premaz Mavrox® Topcoat je zelo hidrofoben, kar pomeni, da se skoraj ne zmoči in se hitro suši. To pomeni, da se alge, mahovi in glive skoraj nimajo možnosti pritrčiti.

Mavrox® Topcoat je vodotopen in zelo odporen proti UV-žarkom in alkalijam.

Mavrox® je linija izdelkov s celovito paleto visoko zmogljivih gradbenih kemikalij. Malte, epoksidni in poliuretanski talni in stenski sistemi. Trajni izdelki za dolgotrajno zaščito in ohranjanje različnih podlag.

Gradbena kemija za strokovnjake!

Uporaba

Mavrox® Topcoat se uporablja za notranjo in zunanjo uporabo na betonu, zidovih, kamnu, ometu, suhomontažnih stenah in starih premazih.

Značilnosti

- Odpornost na UV-žarke
- Prepustnost za vodno paro
- Vodoodbojnost
- Odpornost na alkalije
- Velja za stare silikatne barve.
- Visoka sposobnost skrivanja

Tehnični podatki

Barva:	Na voljo v svetlih barvah
Vonj:	Akril
Specifična teža:	približno 1,10 kg/liter
pH:	Približno 8,5
Vsebuje:	Disperzija silana/akrilata

Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Relativna vlažnost:	največ 85 % in 3 °C nad točko rosišča

Navodila

1. Podlaga mora biti čista, suha, brez prahu in maščob. Pri starih in umazanih podlagah najprej odstranite razpršene delce, maščobo, umazanijo, olje za odstranjevanje, cementno prevleko, utrjevalne mase itd.
2. Mavrox® Topcoat nanesite v dveh slojih s čopičem, valjčkom ali brezračnim pršilnikom.

Sušenje

Odporno na vodo:	1 - 1,5 ure
Posušenost:	po približno 6 do 8 urah
Lahko se pobarva:	po 12 urah
Končna trdnost:	po 4 do 7 dneh

Pakiranje

5 in 10 litrov.

Teoretična poraba

Pokrivnost 5 - 6 m²/kg na plast, odvisno od vpojnosti in poroznosti podlage.

Praktične informacije

- Ne mešajte z drugimi izdelki.
- Za razprševanje brez zraka: Razredčite z največ 5 % vode, tlak 150-200 barov, šoba 0,015 palca.
- Ne nanašajte na elastične/termoplastične podlage.
- Za temne barve se posvetujte s svetovalcem.

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzal.

Varnostna pravila

Izogibajte se stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice, zaščitno oblačila in zaščitna očala. V primeru dvoma se posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020

Ta izdaja prekliča vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 59935