

NITOCOLOUR 1C

Visokokakovostni enokomponentni barvni premaz z zelo dobro obstojnostjo na prostem in ohranjanjem

Opis izdelka

Nitocolour 1C je visokokakovostni enokomponentni barvni premaz na osnovi s silicijem modificirane alkidne smole. Nitocolour 1C je na voljo v vseh barvah RAL in NCS. Nitocolour 1C zagotavlja 5-10-letno zaščito pred vremenskimi vplivi in zelo dobro ohranja sijaj. Barva Nitocolour 1C ima odličen pretok, zato jo je zelo enostavno nanašati.

Nitorange družbe Mavro obsega zbirko visokokakovostnih zaščitnih barvnih premazov in premazov za povrnitev sijaja za nevpojne podlage. Ker se zavedamo, da se vsaka podlaga, situacija in predmet razlikujejo, smo v našem laboratoriju razvili široko paleto obnovitvenih premazov. Trajni premazi, poltrajni reverzibilni premazi in barvni premazi, vsak s svojimi edinstvenimi lastnostmi. Prilagajanje, kakovost, trajnost in obnavljanje barv, vse to je predstavljeno v izdelku Nitorange!

Uporaba

Nitocolour 1C je visokokakovostni enokomponentni barvni premaz na osnovi s silicijem modificirane alkidne smole. Nitocolour 1C je na voljo v vseh barvah RAL in NCS. Nitocolour 1C zagotavlja 5-10-letno zaščito pred vremenskimi vplivi in zelo dobro ohranja sijaj. Barva Nitocolour 1C ima odličen pretok, zato jo je zelo enostavno nanašati.

Značilnosti

- Odličen oprijem z Nitocolour Primer 1C
- Visok sijaj ali svileni sijaj
- Dobro sušenje in sposobnost barvanja
- Odličen pretok in prijetno delo
- Zelo dobra zunanja obstojnost in ohranjanje sijaja
- Življenjska doba od 5 do 10 let, odvisno od pogojev

Tehnični podatki

Barva: Na voljo v vseh barvah RAL in NCS v visokem sijaju ali svilenem sijaju.
Vonj: Topilo
Specifična teža: 1,2 kg/liter
pH: Se ne uporablja
Plamenišče: 42 °C
Vsebnost HOS: Vsebuje največ 300 g/l HOS.

Pogoji uporabe

Temperatura okolja: največ 30 °C, najmanj 5 °C
Temperatura podlage: največ 30 °C, najmanj 5 °C
Relativna vlažnost: največ 85 %

Navodila

1. Odstranite netrdne dele iz podlage, kamor nanašate izdelek. Površino rahlo pobrusite in razprašite.
2. Površino temeljito očistite z Uniclean Low Foaming in sperite s čisto vodo.
3. Površino razmastite in posušite z Isopropanol.
4. Podlago premažite z enim ali dvema nanosoma Nitocolour Primer 1C in pustite, da se suši najmanj 3 ure.

5. Pred uporabo dobro premešajte Nitocolour 1C in razredčite do 2 % z belim alkoholom brez arom.
6. Barvo Nitocolour 1C nanesite s čopičem, valjčkom ali pršilnikom.

Sušenje

Odpornost na vodo: 3 ure
Posušenos: 6 - 8 ur
Končna trdnost: 24 ur

Pakiranje

1 in 2,5 litra.

Teoretična poraba

12-14 m²/l.

Praktične informacije

- Priporočena debelina plasti 40-50 µm (suha), 60-70 µm (mokra).
- Razlito sredstvo na rokah ali površinah lahko očistite z Isopropanol ali belim špiritom.
- Ne izpolnjuje standardov ARBO za profesionalno uporabo v zaprtih prostorih.

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali.

Varnostna pravila

Izogibajte se stiku z očmi, nosite zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelk za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice.



Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020

Ta izdaja prekliča vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57915