

# NITOCOLOUR PRIMER 1C

Hitro sušeči se enokomponentni lepilni premaz na osnovi alkidne smole



## Opis izdelka

Nitocolour Primer 1C je hitro sušeči se enokomponentni lepilni premaz na osnovi hitro sušeče se alkidne smole. Na voljo v vseh barvah RAL.

Nitocolour Primer 1C ima močan oprijem na skoraj vseh po-vršinah, dobro teče in ga je zelo enostavno brusiti.

## Uporaba

Nitocolour Primer 1C lahko nanesete na les, prašno barvo, kovine, plastiko in že pobarvane površine.

## Značilnosti

- ☞ Dober oprijem na številnih podlagah
- ☞ Hitro sušenje in možnost barvanja
- ☞ Dobra pretočnost
- ☞ Lahka zaščita pred korozijo

## Tehnični podatki

Barva:	Na voljo v vseh barvah RAL
Vonj:	Topilo
Specifična teža:	1,2 kg/liter
pH:	Se ne uporablja
Plamenišče:	40 °C
Vsebnost trdnih snovi:	45 %.

## Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	najmanj 10 °C
Relativna vlažnost:	največ 85 %

## Navodila

1. Odstranite netrdne dele iz podlage.
2. Površino temeljito očistite z Uniclean Low Foaming in sperite s čisto vodo.
3. Površino razmastite in posušite z Isopropanol.
4. Podlago premažite z enim ali dvema nanosoma Nitocolour Primer 1C.
5. Po sušenju rahlo obrusite in odstranite prah ter zaključite z enim ali več nanosi barve Nitocolour 1C.

## Sušenje

Odporno na vodo:	po 30 minutah
Barvati je mogoče:	po 3 urah

## Pakiranje

1 in 2,5 litra

## Teoretična poraba

12-14 m<sup>2</sup> na liter

## Praktične informacije

- ☞ Mogoče je tudi nanašanje z razpršilnikom HVLP, XVLP ali brezračnim razpršilnikom. Za vsa vprašanja se obrnite na naše tehnične svetovalce.
- ☞ Razlito sredstvo na rokah ali površinah očistite z Isopropanol ali belim špiritom.

## Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 24 mesecev. Shranjujte v dobro prezračevanem, hladnem prostoru brez zmrzali.

## Varnostna pravila

Izogibajte se stiku z očmi, nosite zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



## Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020  
Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57911